

DINITROL 530

Apprêt noir pour le prétraitement lors du remplacement de vitres dans le secteur automobile

DINITROL 530 est un apprêt noir à base de solvant, à séchage physique et chimique, qui favorise l'adhérence entre le verre (en combinaison avec l'activateur DINITROL 520) et la peinture et la colle à vitres.



- » Compatible avec toutes les colles polyuréthanes DINITROL
- » Protection antirouille en cas de petites rayures dans la peinture
- » En association avec le système de collage DINITROL Protection UV supplémentaire et sécurité à long terme
- » Aucune obligation d'étiquetage et de formation conformément au règlement Reach 1907/2006 car < 0,1 % de diisocyanates monomères



Equipement

**MOUSSE D'APPLICATION
DINITROL 6-P**
Art. Nr. 1731500

DINITROLWOOLEN WIPER 3000-P
Art. Nr. 17328000

**GANTS INDUSTRIELS EN NITRILE
XL 10-P**
Art. Nr. 1734100

DINITROL 530

Art. Nr.	Taille	Emballage	Couleur
12023	30 ml	Bouteille	Noir

DINITROL 530

Données techniques

Description du produit

DINITROL 530 est un apprêt noir à base de solvant, à séchage physique et chimique, qui favorise l'adhérence entre le verre (en combinaison avec l'activateur DINITROL 520), la peinture et la colle à vitre et qui agit comme protection contre les UV. DINITROL 530 combine les fonctions suivantes :

- Apprêt « deux étapes » avec une forte résistance au vieillissement du composite adhésif
- Prétraitement sur verre et peinture
- Protection antirouille pour les petites entailles/rayures dans la peinture
- Compatible avec tous les systèmes adhésifs DINITROL PUR
- Apprêt comme agent adhésif, protection anticorrosion
- Excellent agent adhésif

Traitement de surface

La surface à traiter doit être propre, sèche et exempte de poussière, d'huile et de graisse. Nettoyer soigneusement la surface à coller avec DINITROL 582 /580 afin d'éliminer les salissures tenaces. Dans la plupart des cas, nous recommandons de rendre le support rugueux à l'aide d'un abrasif non tissé. Pour la suite du prétraitement, il faut d'abord appliquer l'agent adhésif DINITROL 520 avant d'appliquer DINITROL 530 comme apprêt noir. Pour plus d'informations sur l'utilisation des produits de prétraitement DINITROL, veuillez consulter le tableau de prétraitement DINITROL.

Application

Avant utilisation, laisser la surface à coller et l'apprêt s'acclimater. Agiter le flacon d'apprêt jusqu'à ce que les billes soient audibles, puis continuer à agiter pendant une minute. L'apprêt s'applique à l'aide d'un tampon en laine DINITROL ou d'une mousse mélamine DINITROL. Appliquer l'apprêt uniformément dans un seul sens (env. 5-20 µm). Cette opération peut être répétée 2 fois au maximum (réactivation ou égalisation des surfaces rugueuses). Refermer le flacon d'apprêt immédiatement après utilisation.

Remarque importante :

En raison de sa réactivité à l'humidité, l'apprêt doit être utilisé dans les 5 jours suivant la première ouverture du flacon. Ce produit est réservé aux utilisateurs expérimentés. Des essais préalables sont nécessaires pour les applications spéciales.

Données techniques

Base chimique	Adduits réactifs de polyuréthane
Couleur	Liquide noir
Temps de séchage	env. 5 min*
Teneur en solides	33 ± 2 %
Viscosité Brookfield	17 – 25 mPas
Densité, 23 °C	930 ± 20 kg/m ³
Méthode d'application	Pinceau/feutre
Température d'application	+ 5 °C – 40 °C
Point d'éclair	< 21 °C
Temps d'évaporation	min. 10 minutes* max. 72 heures
Consommation	env. 150 g/m ²
Durée de conservation	12 mois
Disponible en	Flacon de 30 ml, flacon de 100 ml, flacon de 250 ml, flacon de 1 l

1) 23°C / 50% rf

Avant d'utiliser les produits DINITROL, nous vous recommandons de lire la fiche de données de sécurité (FDS) correspondante. L'utilisateur y trouvera les informations nécessaires pour une utilisation, un stockage et une élimination en toute sécurité des produits chimiques. La FDS contient des informations physiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité.

Informations complémentaires

- Fiche de données de sécurité
- Tableau de prétraitement

Stockage Entre 0 et 35 °C, dans un emballage bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.

Dangers potentiels

2.1. Classification de la substance ou du mélange
Règlement (CE) n° 1272/2008 Flam. Liq. 2 ; H225 ; Eye Irrit. 2 ; H319 ; Skin Sens. 1 ; H317 ; STOT SE 3 ; H336

Les consignes de sécurité figurent dans la fiche de données de sécurité ou sur l'étiquette de l'emballage.