

Kit de collage de Rétroviseur

Kit de collage verre/métal pour la fixation des embases de rétroviseur pare-brise.

DESCRIPTION DETAILLEE

Adhésif acrylate spécial à haute résistance aux chocs et à durcissement rapide pour les collages verre/métal et leurs combinaisons. Particulièrement approprié pour le collage permanent des embases de rétroviseur des pare-brises. Le collage ainsi réalisé est résistant aux chocs, aux variations de température et à l'humidité.

Conditionnement pratique sous forme d'un kit prêt à l'emploi et la contenance de celui-ci permet de coller jusqu'à 200 embases de rétroviseur. Durcissement extrêmement court (en 30 secondes).

UTILISATION HABITUELLE

Pendant les travaux de pose, dépose et autres ajustements des pare-brise et vitrages automobiles (VL et VUL). Idéal pour fixer les supports de rétroviseurs en métal.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRODUIT

Base	Acrylate Uréthane + activateur solvanté
Couleur	Jaune-brun (Comp. A) / Translucide (Comp. B)
Densité	0,80 g/l
Point éclair	-20°C
Contenance du Kit	Composant A : 15ml / Composant B : 15ml
Référence catalogue	GMK-300
Durée de vie / Stockage	Env. 12 mois (Stockage dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri du gel, du rayonnement direct du soleil et stocker à une température comprise entre 15°C et 25 °C)

INFORMATION COV

2004/42/CE (COV) : % Indéterminé (< 840 g/l) - Valeur limite COV: 840 g/l

Sous-catégorie selon la directive 2004/42/CE : Revêtements spéciaux.

La limite Européenne pour ce type de produit est de 840 g/l en « prêt à l'emploi » (catégorie II B e).

Le contenu COV de produit « prêt à l'emploi » est inférieur à 840 g/l. Les précautions de protection individuelle en cas de manipulation et d'utilisation sont à respecter. Veiller à utiliser les EPI conseillés selon le process de réparation utilisé.

Car Coating Solution motorisée par :

Dinitrol Pyrmo France

4, rue des frères Lumière

Z.I Brumath

F-67170 BRUMATH

Tél. : 03 88 69 40 39

Fax. : 03 51 08 15 85

@mail : info@carcoatingsolution.com

Internet : www.dinitrol.fr

PRODUITS ASSOCIES ET NECESSAIRES

Outils de découpe Orange BAT ou Spider 3	Colles pare-brises Car Coating Solution
Chiffon microfibres	Gants de protection microfibres
Aérosol Nettoyant vitres	Lunettes de protection
Visseuse/Dévisseuse Orange+ (à 4 vitesses)	Valise de remplacement vitrages (31 outils)

Ce produit contient des matières dangereuses, en conséquence un Equipement de Protection Individuel (EPI) de sécurité appropriée doit toujours être porté. Pour cela, se référer à l'étiquette produit et consulter la fiche de données de sécurité pour les informations de manipulation et de protection.

APPLICATION

Se référer aux modes opératoires préalable de l'outil de découpe sélectionné (respectivement Orange BAT ou parfois Spider 3) ainsi qu'à la méthodologie de dépose/repose (découpe et encollage) des vitrages Car Coating Solution pour les travaux précédent le remplacement du capteur de pluie/luminosité.

L'adhésif acrylate prêt à l'emploi signifie qu'il ne nécessite pas de mélange : le composant A est appliqué d'un côté et le composant B de l'autre. Lorsque les pièces sont jointes, les deux composants entrent en contact et réagissent l'un avec l'autre. Idéal pour fixer les supports de rétroviseurs en métal.

Nota : Compense les différentes dilatations thermiques des éléments. Le produit polymérise lorsqu'il est confiné entre deux surfaces, à l'aide de l'activateur.

Ci-dessous les 5 étapes du process de collage.



ETAPE 1 : NETTOYAGE


Nettoyer le vitrage et l'embase avec le nettoyant dégraissant sans alcool C-582. Laisser sécher.



ETAPE 2 : ACTIVATION


Appliquer GMK-Activateur (Aktivator) sur la zone de collage du pare-brise. Pas de temps de séchage.

APPLICATION



ETAPE 3 : APPLICATION DE LA COLLE

Appliquer une petite portion de GMK-Adhésif (Adhesive) sur l'embase.



ETAPE 4 : COLLAGE

Positionner aussitôt l'embase sur la partie du vitrage préalablement traitée. L'application doit être réalisée "mouillé sur mouillé". Attendre env. 30 secondes. Enlever le surplus à l'aide d'un chiffon propre.

Nota : Veiller à ce que l'épaisseur de l'adhésif collé soit inférieure à 0,5mm.



ETAPE 5 : MONTAGE

Après le positionnement de l'embase, il est conseillé d'attendre au moins 5 minutes avant de fixer le rétroviseur.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Malgré les composants de couleurs différentes, le durcissement de l'adhésif s'effectue reste transparent - clair. Le collage ainsi réalisé résiste aux chocs, à l'humidité et aux fortes variations de température.

Nota : Ne convient pas aux tiges de miroirs en alliage léger (par exemple, Ford). Risque de fissures de tension.

Car Coating Solution motorisée par :

Dinitrol Pyrmo France

4, rue des frères Lumière

Z.I Brumath

F-67170 BRUMATH

Tél. : 03 88 69 40 39

Fax. : 03 51 08 15 85


@mail : info@carcoatingsolution.com

Internet : www.dinitrol.fr

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Nous recommandons pour les étapes préalables de remplacement des vitrages d'utiliser nos collages pare-brise et kits collages CarCoating en combinaison avec l'utilisation de notre méthodologie de remplacement respectant les exigences des constructeurs ainsi que les normes de sécurité en vigueur afin de pouvoir restituer les valeurs et propriétés tel qu'à l'origine (OEM Approved).

Vous pouvez également vous référer à notre « Car Coating Méthode de réparation » (QR code ci-dessous), pour visualiser toutes les étapes et télécharger toutes documentations nécessaires.



RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL. LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

IMPORTANT Les informations contenues dans cette fiche technique n'ont pas pour ambition d'être exhaustives et sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et les lois et réglementations en vigueur : toute personne utilisant ce produit à toute autre fin que celle spécifiquement recommandée dans la fiche technique, sans avoir obtenu au préalable une confirmation écrite de notre part de l'adéquation du produit à l'usage envisagé, le fait à ses propres risques. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de prendre toutes les mesures requises pour se conformer aux exigences des réglementations et de la législation locale. Toujours lire les fiches de sécurité et de données techniques de ce produit, si elles sont disponibles. Tous les conseils et informations que nous fournissons sur le produit (par cette fiche technique ou tout autre moyen) sont exacts à notre connaissance mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du support ou les nombreux facteurs susceptibles d'affecter l'utilisation et l'application du produit. À moins que nous n'ayons donné notre accord explicite par écrit ou autrement, nous n'acceptons aucune responsabilité pour ce qui est de la performance du produit ou pour des pertes ou dommages résultant de l'utilisation du produit. Tous les produits fournis et conseils techniques donnés sont assujettis à nos conditions générales de vente. Prière de demander une copie de ce document et de l'étudier attentivement. Les renseignements contenus dans cette fiche technique seront soumis à des modifications de temps à autre en fonction de l'expérience acquise et de notre politique de développement continu. C'est toujours à l'utilisateur qu'il incombe de vérifier si cette fiche technique a été mise à jour avant d'utiliser le produit.